

Produktkenndaten Multipor Mineraldämmplatte WI compact plus

Regelwerk	Europäische Technische Bewertung ETA-05/0093
Rohdichte	110 kg/m ³
Druckfestigkeit	≥ 300 kPa
Brandschutz	Baustoffklasse A1 , nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,045 \text{ W/(mK)}$
Wärmeausdehnungskoeffizient	$\alpha = 10^{-5}/\text{K}$
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 3$, diffusionsoffen
Maßhaltigkeit	± 2 mm
Verformung	≤ 1mm bei 1000 N Punktlast, baupraktisch stauchungsfrei
Sorptionsfeuchte	≤ 6 Masse-% (bei 23 °C und 80 % rel. Luftfeuchte)

