

Multipor Silikat Oberputz, Münchner Rauhputz

Anwendung

- außen
- auf verputzten massiven und/oder gedämmten Fassaden
- auf mineralischen und organischen Untergründen
- nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen mit Bewitterung

Eigenschaften

- Außenputz nach EN 15824
- verarbeitungsfertiger Silikatputz
- matte, mineralische Oberfläche
- nicht brennbar, A2-s1, d0
- weniger als 6 % organische Anteile
- sehr hoch wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- witterungsbeständig

Untergrund

Anforderungen: Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z. B. Blasenbildung und Rissen in den nachfolgenden Beschichtungen führen.

Vorbereitungen: Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.

Lieferform

Körnung	Lieferform	Eimer/Palette
2 mm	25 kg/Eimer	24
3 mm	25 kg/Eimer	24

Optik

Münchner Rauhputz

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: die minimale Untergrund- und Lufttemperatur soll + 5 °C betragen.

Materialzubereitung: Mit möglichst wenig Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Für maschinelle Verarbeitung muss die Wassermenge auf die jeweilige Maschine/Pumpe eingestellt werden.

Verbrauch

Ausführung	Verbrauch
Körnung 0-2 mm	ca. 3,00 kg/m ²
Körnung 0-3 mm	ca. 3,90 kg/m ²

Beschichtungsaufbau

Grundierung: Je nach Art und Zustand des Untergrundes können verfestigende, saugfähigkeitsregulierende Grundierungen notwendig werden.

Auf mineralischem Untergrund ist die Verwendung von Multipor Putzgrundierung in der Regel notwendig.

Auf organischem, nicht elastischem Untergrund ist die Verwendung von Multipor Putzgrundierung notwendig.

Applikation: manuell, maschinell

Der Oberputz kann manuell oder maschinell aufgebracht werden. Das Produkt wird mit einer rostfreien Stahltraufel gleichmäßig auf Korngröße abgezogen. Die Strukturierung erfolgt mit einer harten Plastiktraufel.

Multipor Silikat Oberputz, Münchner Rauhputz

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Das Produkt trocknet physikalisch durch Wasserverdunstung. Die Durchtrocknung ist nach ca. 14 Tagen erreicht.

Ungünstige Bedingungen verzögern die Trocknung.

Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen. Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar frühestens nach 24 Stunden.

Farbton

weiß, begrenzt tönbar, Hellbezugswert ≥ 30 %.

Lagerung

Lagerbedingungen: Fest verschlossen und frostfrei lagern.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer: Dies kann der Chargen-Nummer auf dem Gebinde entnommen werden.

Produktgruppe

Fassadenputz

Zusammensetzung:

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel, Polymerdispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Aliphaten, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel

GISCODE

M-SK01 1K-Silikatfarbe

Sicherheit

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

Kriterium	Norm/Prüfvorschrift	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,7 -1,9 g/cm ³	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	EN ISO 7783-2	0,07-0,11 m	V1 hoch
Wasserdurchlässigkeitsrate	EN 1062-3	w < 0,2 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 mittel
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	EN ISO 7783-2	$\mu = 30-60$	V1 hoch
Baustoffklasse	EN 13501-1	A2-s1, d0	nicht brennbar
Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108	$\lambda = 0,7$ W/(mK)	

Es handelt sich um Durchschnittswerte bzw. Cirka-Angaben bei den Kennwerten. Da bei der Herstellung unserer Produkte natürliche Rohstoffe verwendet werden, können die angegebenen Werte einzelner Lieferungen geringfügig abweichen, jedoch ohne Beeinträchtigung der Produkteignung.

Xella Kundeninformation

☎ 0800 5 235665 (freecall)

📠 0800 5 356578 (freecall)

@ info@xella.com

🌐 www.multipor.de